


KOBALU – konsequent armieren


KOBALU GmbH & Co. KG • Georg-Ohm-Straße 9-11 • D-23617 Stockelsdorf
 Telefon: 0451-4 98 38-0 • Telefax: 0451-4 98 38-25
 e-mail: info@kobalu.net • www.kobalu.eu

KOBALU Armiera® VP 140

Ausgabe 03/2021



Rissart/Symbol



Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOBALU Armiera® VP 140 dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Putzoberflächenrissen, Putz, Beton der Rissart A.1 entsprechend der Klassifizierung im BFS-Merkblatt Nr. 19. Aufgrund der regelmäßigen Glasfaserstruktur werden im Bereich des Trocken- und Innenausbaus hochwertige Oberflächen erzielt. KOBALU Armiera® VP 140 ist beidseitig weiß pigmentiert.

KOBALU Armiera VP 140 entspricht nach der Verarbeitung der Brandstoffklasse B 1 nach DIN 4102.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Anschließend Glasgewebekleber satt aufstreichen, rollen oder spritzen.

Entweder: KOBALU Armiera® VP 140 von der Rolle oder als Zuschnitt in den noch nassen Kleber falten- und blasenfrei mit einer Überlappung von ca. 5 cm Breite einbetten.

Rolleninnenseite zur Wand verkleben und nicht gestürzt verarbeiten. Mittels Doppelschnitt trennen, beide Randstreifen entfernen und KOBALU Armiera® VP 140 auf Stoß nahtlos zusammenfügen.

Oder: KOBALU Armiera® VP 140 direkt auf Stoß verkleben. Stoßbereich bündig andrücken.

Nach guter Durchtrocknung der Vliesverklebung (mind.12 Std.) weiterführende Arbeiten ausführen.

Technische Daten

Qualität	▶ beschichtetes Glasfaservlies
Farbton	▶ weiß
Gewicht	▶ ca. 130 g/m ²
Dicke	▶ 0,5 mm
Zugfestigkeit längs	▶ min. 250 N/5 cm
Zugfestigkeit quer	▶ min.180 N/5 cm
Funktion	▶ diffusionsoffen

Lieferform

Abmessung der Rollen: 1,00 m x 50 m

Arbeitsgeräte/Einbettungsstoffe

- Rolle, Pinsel oder Spritzgerät
- Cuttermesser, Tapezierspachtel

Materialbedarf

- Glasgewebekleber ca. 350 ml/m²

Lagerung

Trocken, kühl, in geschlossenen Räumen.

Notizen